

Naziv proizvoda	DIFOIL-S paropropusna podložna folija
Distributer	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Pakovanje, dimenzije proizvoda	1,5m×50fm=75m <sup>2</sup> /rolna
Namena proizvoda	Paropropusna podložna folija, koristi se u krovovima sa jednostrukim provetranjem kao sekundarna zaštita od kišnih i snežnih padavina. Postavlja se direktno na termoizolaciju.
Materijal	Troslojna folija svetlo sive boje (PP + PE membrana + PP)

Karakteristike	Vrsta ispitivanja	Osobine
Dužina	EN 1848 - 2	50m (-) 0%
Širina	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Površinska masa	EN 1849 - 2	95g/m <sup>2</sup> (±)20 g
Razred gorivosti	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Vodonepropusnost	EN 1928, Method A	W1
Paropropusnost (Sd)	EN ISO 12572	0,02m (+0,03;-0,01) m
Sila kidanja (uzduž/poprečno)	EN 12311-1	140 N/5cm (±)25% / 80 (±)25% N/5cm
Rastegljivost (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	~ 60% / ~80%
Sila kidanja kod proboja ekserom (uzdužno/poprečno)	EN 12310-1	80 N (±)20% / 80 N (±)20%
Dimenzionalna stabilnost (uzdužno/poprečno)	EN 1107	<3% / <3%
Elastičnost na niskim temperaturama	EN 1109	(-)30°C
<b>Promena karakteristika nakon veštačkog starenja</b>		
Vodonepropusnost	EN 1928	W1
Sila kidanja (uzduž/poprečno)	EN 12311-1	max. 30% / max. 30%
Rastegljivost (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
<b>Ostale karakteristike</b>		
Toplotna stabilnost		(+)70°C
UV stabilnost		max. 1 mesec

**Pravila skadištenja**

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.

**Garancija**

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku (maks. 2 nedelje) je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

**Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:**

EN 13859-1, EN 13859-2; Smernice projektovanja i izrade krovne konstrukcije (ÉMSZ, 2006)

**Moguće opasnosti:**

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

**Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 15.10.2019 do promene ili povlačenja dokumenta.** Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (\* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).